

## DURO-POLISH

**Акрилово – силикатная пропитка и краска керамическая, для наружных горизонтальных бетонных поверхностей.**

### ВЕРСИИ ПРОДУКТА

DURO-POLISH

### ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Малый размер частиц с низкой молекулярной массой DURO-POLISH позволяет глубоко проникать внутрь бетона, что позволяет получить в конечном результате очень прочные, не скользящие напольные покрытия с высокой стойкостью к образованию пятен.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для использования на всех внутренних, бетонных полах с гладкой отделкой покрытых силикатами где необходимо антискользящие покрытие с высоким блеском.
- Идеально подходит для создания зеркального блеска на всех бетонных полах с покрытием которые содержат в составе кремни или силикатные отвердители, консерванты или средства odporные к пыли.
- Для использования на старых и новых полах: уплотняемых акрилом, эпоксидами и полиуретаном; уплотняемых, травленных кислотой, плиток, террасцо; применяется также на многих типах полов из плит и камня.
- Отлично подходит для полов на складах оптовой и розничной торговли, центров дистрибуции, конференц-центрах, пассажах, торговых магазинах и ресторанах.

### СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- Обеспечивает исключительно высокий блеск без полировки.
- Не требуется полировка.
- Увеличивает сопротивление скольжению покрытия. Соответствует ASTM D-2047 на статический коэффициент трения.
- Устойчив к появлению царапин.
- Долгостойкий.
- Легко удаляется с поверхности пола с NOX-CRETE DURO-POLISH STRIPPER.
- Возможное восстановление с помощью сухой полировки.
- Легко наносится и удаляется.
- Безопасный в использовании - изготовлен на водной основе, без запаха, не выделяет испарений.
- Экономический растворяется в воде в соотношении 1 : 2.
- Соответствует требованиям к уровню выбросов летучих органических соединений (VOC).

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Рекомендуется только для использования внутри помещений.
- Применение чистящих средств, содержащих аммиак или амины вызовет необратимое повреждение DURO-POLISH (VOC), необходимо повторное нанесения препарата для восстановления блеска.
- Избегать замерзания. В случае замерзания, упаковка продукта может повредиться, а продукт может потерять качественные показатели. Замороженный продукт не использовать.
- Убедитесь, что срок годности, указанный на упаковке, не истек. Не используйте продукт, срок годности которого истек, может привести к ухудшению качественных показателей.
- Пористые поверхности, такие, как камень, перед нанесением DURO-POLISH должны быть загрунтованы акриловым герметиком. Рекомендуется применение NOX-CRETE SPARKL-SEAL E.

### ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Попросите актуальную документацию продукта, этикетки и паспорта безопасности от производителя и внимательно прочитайте перед использованием.
- Влияние на выбор продукта, методов нанесения, процедур и количества слоев, а также влияние на вид и качественные показатели имеют условия окружающей среды, состояние поверхности и конструкции. Техническая документация продукта предоставляет общую информацию о применении в естественных условиях. Однако, покупатель должен обязательно убедиться, что продукт и его качественные характеристики позволяют достичь ожидаемого результаты при использовании в соответствующих условиях.
- Покрываемые поверхности должны быть чистыми, сухими, старше 28 дней и ранее окрашенных натрий-силикатными отвердителям DURO-NOX или эквивалентными. Между нанесенным и отвержденным DURO – POLISH должно быть не менее 48 часов. Остатки жира, масла, средств консервации, и другой мусор следует тщательно удалить с поверхности перед нанесением.
- Не следует использовать при температуре бетонной поверхности или воздуха ниже 4 °C.
- Этот продукт концентрат и обычно требует разбавления перед использованием. Коэффициент разбавления зависит от пористости поверхности и требуемой степени блеска. Пористость поверхности зависит от многих факторов, и достижение желаемого блеска очень субъективно, что делает его трудным чтобы сформулировать рекомендации для коэффициента разбавления. В общем, для более пористых поверхностей потребует более концентрированный препарат (более DURO - POLISH, меньше воды) для достижения желаемого блеска и защиты собственности, и менее пористых поверхностей требуется препарат более разбавленный (менее DURO - POLISH, больше воды) для достижения той же степени блеска и защиты. Чтобы определить соответствующий коэффициент разбавления, рекомендуется испытать на образце различных уровни разбавления препарата. Типичные разбавления до 2-х частей DURO - POLISH на 1 часть воды - в случае пористых и 1 часть DURO - POLISH к 2 частям воды - менее поглощающей поверхности.
- Применение предпочтительно осуществляют в два этапа. Во-первых, нанести продукт распылителем низкого давления для ручного распыления, например таким, как THE NOX-CRETE PERFECT FORM & CONCRETE SPRAYER. Затем равномерно распределить продукт с DURO – POLISH аппликатором оснащен накладкой из микрофибры. Аппликатор должен быть смоченный перед использованием DURO - POLISH. Не допускать высыхания средства перед полным распределением по поверхности.
- Выход продукта будет зависеть от плотности и пористости поверхности. Обычно после разбавления расход средства выносы от 12-36 м<sup>2</sup> / л
- Хотя она может быть применена к одному слою DURO - POLISH, лучшие результаты получаются при нанесении продукта дважды. Наносить следующий слой продукту по высыхания предыдущего, где высыхание занимает около 1-2 часов.
- Перед тем как разрешить пешеходное движение, убедитесь, что поверхность полностью сухая (через 1-2 часов). Холодные и влажные условия могут увеличивается время сушки.



Профессиональная химия для бетона

NOX-CRETE Europe Sp. z o.o.  
тел 0048 32 732 11 32 - russia@nox-crete.eu - ukraine@nox-crete.eu

## DURO-POLISH

- Покрытую поверхность должна оставаться сухой в течение 24 часов, чтобы гарантировать оптимальные результаты. Полная защита от пятен бетонной поверхности получается после 72 часов. Не проводить тесты до этого времени.

### Обслуживание/консервация

- Регулярно чистить с помощью воды и моющего средства не содержащего аммиака и аминов. Смотрите меры предосторожности .
- Сухая полировка восстанавливает блеск и удаляет царапины .
- Удалять при помощи NOX-CRETE DURO-POLISH STRIPPER в соответствии с инструкциями производителя.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

цвет	молочно-белый
ясность	Не прозрачный
запах	приятный
насыпная плотность	1,0 кг / л
Выбросы летучих органических соединений (ЛОС) DURO - POLISH PLUS	<250 г / л
упругость паров	<17,0 мм рт.ст. при 20 ° C
Статический коэффициент трения (ASTM D-2047)	> 0,5

### УПАКОВКА

Продукт упакован в 3,8 литровые ёмкости, 19 литровые ведра, и 55-литровые бочки.

### ПРИГОДНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Срок хранения составляет один год. Использовать до даты, указанной на упаковке продукта.

### ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом помещении при температуре от 4 °C до 38 °C

### ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

ВНИМАНИЕ! ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

#### УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

NOX-CRETE, INC. (NOX-CRETE) предлагает этот продукт для продажи при условии, что Покупатель и все пользователи принимают следующие условия продажи и гарантию, которые могут измениться только на основании письменного договора, заключенного через уполномоченного представителя от NOX-CRETE. Ни один другой представитель NOX-CRETE не уполномочен давать гарантии или запрещать ответственность, о которой речь ниже.

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

NOX-CRETE гарантирует, что этот товар не имеет производственных дефектов. Если товар, срок годности, который не прошел, был закуплен с дефектом, NOX-CRETE бесплатно заменит поврежденный товар на новый.

NOX-CRETE не дает НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, явных и неявных по этому продукту. Не существует КОММЕРЧЕСКИХ ГАРАНТИЙ. Ни в коем случае NOX-CRETE не несет ответственности за повреждения товара, прямое или не прямое, возникшее в результате неправильного использования или транспортировки этого товара, никакие претензии, стоимость которых превышает стоимость товара, закупленного с дефектом, не принимаются во внимание.

#### РИСК

NOX-CRETE НЕ ДАЕТ ГАРАНТИИ НА ТОВАР, ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ПОКУПАТЕЛЕМ. ПОКУПАТЕЛЬ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРА.

### ДОСТУПНОСТЬ И ТЕХНИЧНЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Кроме главного офиса в Омаха, штат Небраска, NOX - CRETE Products Group имеет ряд региональных представительств и центров дистрибуции на всех главных рынках мира . Чтобы получить больше информации, в том числе технической, обращайтесь по телефонам (800) 669-2738 или ( 402 ) 341-1976 .



Профессиональная химия для бетона

NOX-CRETE Europe Sp. z o.o.  
тел 0048 32 732 11 32 - russia@nox-crete.eu - ukrain@nox-crete.eu